

Sealline

| | |
|---------------------------------------|---|
| Basis: | PVC-Schaum mit geschlossener Zellstruktur |
| Dichte: | 100 kg/m ³ |
| Härte: | 25 (shore 00) |
| Verdichtbarkeit: | 150 N/mm ² |
| Temperaturbeständigkeit: | -30 °C bis +70 °C |
| UV-Beständigkeit: | sehr gut |
| Wasserbeständigkeit: | gut, Wasseraufnahme maximal 3 % |
| Verarbeitungsbedingungen: | +5 °C bis +40 °C |
| Untergrund: | Glas, Metalle, Aluminium etc. |
| Vorbereitung des Untergrundes: | für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen. |
| Applikation: | direkt von der Rolle auf den Untergrund auftragen und andrücken. Anschliessend die Schutzfolie abziehen. |
| Korrekturzeit: | 5 Minuten |
| Reinigung der Hände: | mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser |
| Haltbarkeit: | 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung |
| Lagerbedingungen: | kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +20 °C |
| Batchcodetyp: | F |
| EAN-Code: | 5400563026793 |