

### Multi Seal

<b>Basis:</b>	Alcoxyl
<b>Dichte:</b>	± 1025 kg/m <sup>3</sup>
<b>Konsistenz:</b>	pastös
<b>Lösungsmittel:</b>	keine
<b>Härte:</b>	17 (Shore A)
<b>Bruchfestigkeit:</b>	± 0.90 N/mm <sup>2</sup> (nach DIN 53504)
<b>Bruchdehnung:</b>	± 445% (nach DIN 53504)
<b>Modul:</b>	± 0.35 N/mm <sup>2</sup> (bei 100 % Dehnung) (nach DIN 53504)
<b>Rückstellvermögen:</b>	± 100 %
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-40 °C bis +120 °C
<b>UV-Beständigkeit:</b>	gut
<b>Wasserbeständigkeit:</b>	sehr gut
<b>Lösungsmittelbeständigkeit:</b>	gut, bei Kontakt mit verschiedenen Lösungsmitteln kann eine Verfärbung auftreten
<b>Pilzresistenz:</b>	gut
<b>Standvermögen:</b>	gut
<b>Schrumpfung:</b>	keine
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	+5 °C bis +30 °C
<b>Untergrund:</b>	die gängigsten Baumaterialien wie Beton, keramische und glasierte Fliesen, Holz, Metall, Glas und viele Kunststoffe. <b>Nicht für Natursteine geeignet!</b>
<b>Vorbereitung des Untergrundes:</b>	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen. Kunststoff, poröse oder sehr schwierige Untergründe mit Innotec Repaplast Primer New Formula oder Innotec Seal Guard vorbehandeln.
<b>Applikation:</b>	direkt aus der Kartusche mit einer Kartuschenpistole (Innotec Pro 2000 Gun, Innotec Easy Grip Gun oder Innotec Air Sealant Applicator) auftragen. Eventuell mit Innotec Seal Fluid ausglätten.
<b>Hautbildung:</b>	30 Minuten (bei +23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit)
<b>Grifftrocken:</b>	nach einigen Stunden (bei +23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit)
<b>Durchhärtung:</b>	± 2 mm/24 Stunden (bei +23°C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit)
<b>Minimale Fugenbreite:</b>	4 mm
<b>Maximale Fugenbreite:</b>	Faustregel: maximale Fugentiefe = (Fugenbreite/3) + 6 mm
<b>Dauerdehnung:</b>	25 %
<b>Überlackierbarkeit:</b>	nicht überlackierbar
<b>Material-Reinigung:</b>	mit Innotec Multisol

### Multi Seal

<b>Reinigung der Hände:</b>	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
<b>Haltbarkeit:</b>	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
<b>Lagerbedingungen:</b>	kühl und trocken lagern
<b>Einzelheiten:</b>	nicht für Naturstein geeignet!
<b>CE-Zertifizierung:</b>	Innotec Multi Seal ist ein Produkt mit CE-Kennzeichnung gemäss Verordnung (EU) Nr. 305/2011! CE EN 15651-1:2012, F INT-EXT-CC 25LM CE EN 15651-2:2012, G-CC 25LM CE EN 15651-3:2012, XS1 Die Leistungserklärung (DoP Nr. 0111400100) kann unter der Website: <a href="http://www.techno-ag.ch">www.techno-ag.ch</a> heruntergeladen werden.
<b>EAN-Code:</b>	5400563035863 weiss 5400563035948 opak 5400563036389 hellgrau 5400563036396 grau transparent 5400563037249 zementgrau