

### Spray Seal LS-m

<b>Basis:</b>	silanmodifizierte Polymere
<b>Dichte:</b>	± 1500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Konsistenz:</b>	thixotrop
<b>Lösungsmittel:</b>	Mischung aus Isoparaffin
<b>Flammpunkt:</b>	> +63 °C
<b>Härte:</b>	65 (Shore A)
<b>Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit):</b>	1.50 N/mm <sup>2</sup> (nach DIN 53504)
<b>Bruchdehnung:</b>	280 % (nach DIN 53504)
<b>Modul:</b>	± 1.20 N/mm <sup>2</sup> (100 % Dehnung) (nach DIN 53504)
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-40 °C bis +90 °C (kurzfristig +130 °C nach Aushärtung)
<b>UV-Beständigkeit:</b>	gut, bei einer ausreichenden Schichtdicke (minimal 3 mm)
<b>Wasserbeständigkeit:</b>	gut
<b>Lösungsmittelbeständigkeit:</b>	ziemlich gut
<b>Säurebeständigkeit:</b>	gut, beständig gegen schwache Säuren
<b>Standvermögen:</b>	ziemlich gut, fließt nach
<b>Feststoffgehalt:</b>	± 90 %
<b>Schrumpfung:</b>	± 12 %
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	+5 °C bis +40 °C
<b>Untergrund:</b>	vorzugsweise grundiertes Metall
<b>Vorbereitung des Untergrundes:</b>	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen, den Untergrund mit Innotec Multisol reinigen.
<b>Applikation:</b>	das Aufsprühen erfolgt bei 4 bis 5 bar mit dem speziell dazu entwickelten Innotec Sealer Applicator. Siehe auch die Gebrauchsanleitung des Innotec Sealer Applicators.
<b>Hautbildung:</b>	± 10 Minuten (bei +23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit)
<b>Grifftrocken:</b>	± 30 Minuten (bei +23°C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit)
<b>Durchhärtung:</b>	± 3 mm / 24 Stunden (bei +23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit)
<b>Überlackierbarkeit:</b>	nach ± 30 Minuten mit nahezu allen modernen (Grund-)lacksystemen überlackierbar. Um mit wasserbasierten Lackiersystemen eine schnellere und bessere Haftung zu erzielen, muss Innotec Spray-Seal LS-m, nachdem es 4 Stunden oder länger getrocknet hat, mit Innotec Repaplast Primer New Formula vorbehandelt werden! Angesichts der vielen verschiedenen Farb- und Lacksorten, die es heute gibt, empfiehlt es sich, die betreffende Farb- oder Lacksorte erst zu testen.



### Spray Seal LS-m

<b>Material-Reinigung:</b>	mit Innotec Multisol
<b>Reinigung der Hände:</b>	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
<b>Haltbarkeit:</b>	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
<b>Lagerbedingungen:</b>	kühl und trocken lagern
<b>Batchcodetyp:</b>	F
<b>Einzelheiten:</b>	OEM-Genehmigung
<b>EAN-Code:</b>	5400563006368 weiss 5400563006467 schwarz 5400563006566 nebelgrau