

Acti-Prim

Basis:	Alkohole
Konsistenz:	Stift
Verarbeitungsbedingungen:	+5 °C bis +35 °C
Untergrund:	nahezu alle Untergründe
Vorbereitung des Untergrundes:	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Zu verklebende Oberflächen mit Innotec Repaplast Cleaner Antistatic reinigen und anschliessend 10 Minuten ablüften lassen.
Applikation:	Stift öffnen, Innotec Acti-Prim auf eine der zu verklebenden Teile auftragen und 30 Sekunden ablüften lassen. Auf die andere Seite Cyanacrylatklebstoff (zum Beispiel Innotec Clear Bond, Innotec Quick Bond) anbringen und beide Teile innerhalb von 60 Sekunden zusammenfügen. Je nach Art des Untergrundes 5 bis 10 Minuten trocknen lassen, bevor die Verklebung belastet wird.
Staubtrocken:	± 60 Sekunden
Empfohlene Schichtdicke:	1 dünne geschlossene Schicht
Reinigung der Hände:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl, trocken und frostfrei lagern
Batchcodetyp:	F
Einzelheiten:	der Stift ist nicht nachfüllbar
EAN-Code:	5400563001318