

2C-Metal

Base:	Composant A: résine époxy et additifs minéraux Composant B: mercaptan et additifs minéraux
Masse volumique/densité:	1770 kg/m ³
Consistance:	pâteuse, dure après durcissement à cœur
Dureté:	60 (Shore D), 72 heures submergé dans l'eau (à +70 °C)
Force d'adhérence:	> 1.0 N/mm ²
Solvants:	mélange de solvants aliphatiques
Résistance à la traction:	6.20 N/mm ²
Résistance à la température:	-50 °C à +121 °C
Résistance aux pics de température:	+250 °C (maximum 2 heures)
Résistance aux UV:	bonne
Résistance à l'eau:	bonne
Résistance aux acides:	moyenne
Résistance au fluage (stabilité):	bonne
Rétrécissement:	pas de rétrécissement
Conditions d'application:	-5 °C à +60 °C
Type de surface:	métaux ferreux en non ferreux, bois, céramique, pierre naturelle, verre, des plastiques durs. Ne pas utiliser sur des plastiques souples, le polyéthylène, le polypropylène ni le Téflon.
Préparation de la surface:	la surface doit être propre, sèche et dégraissée. Nettoyer les surfaces avec Innotec Multisol ou Innotec Seal and Bond Remover. Nettoyer les surfaces plastiques avec Innotec Repaplast Cleaner Antistatic.
Méthode d'application:	pétrir soigneusement jusqu'à l'obtention d'une masse uniforme. Dans les 3 à 4 minutes, appliquer et presser fortement sur la surface avec la main. Lisser éventuellement avec un doigt mouillé ou un chiffon humide. Après durcissement, facile à travailler, par exemple à scier, à limer, à forer, à tarauder et à poncer.
Durcissement à coeur:	15 minutes à +20 °C. Sec à cœur après 24 heures.
Peinture:	bonne aptitude à la peinture
Nettoyage du matériel:	avec Innotec Multisol
Nettoyage des mains:	avec Techno Cleaners, Techno Nettoyant pour les mains et l'eau
Conservation:	2 ans dans l'emballage d'origine fermé
Conditions de stockage:	à conserver au frais et au sec
Type de batchcode:	F
Code EAN:	5400563027714