

Iso Prim

Basis:	chemisch verstärktes Acrylat
Dichte:	850 kg/m ³
Konsistenz:	flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Lösungsmittel:	organische Lösungsmittel
Flammpunkt:	< 0°C
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +110 °C
UV-Beständigkeit:	ausgezeichnet
Geruch:	charakteristisch
Verarbeitungsbedingungen:	+15 °C bis +30 °C
Untergrund:	Innen- und Außenputz, Beton, Holz und MDF
Vorbereitung des Untergrundes:	für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund eventuell schleifen und mit Innotec Easy Clean reinigen.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten gut schütteln. Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund eventuell schleifen und mit Innotec Easy Clean reinigen. Sprühabstand ± 25 cm. Zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses, das Produkt je nach Untergrund und Art der Verschmutzung in mehreren Kreuzschichten anbringen. Beim Anbringen mehrerer Schichten zwischendurch 5 Minuten ablüften lassen.
Staubtrocken:	7 bis 10 Minuten (bei +20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit)
Empfohlene Schichtdicke:	stark abhängig von Untergrund und Art der Verschmutzung
Schleifbarkeit:	ausgezeichnet nach 15 Minuten (P220/P320)
Überlackierbarkeit:	nach 20 Minuten (bei +20 °C) mit nahezu allen Dispersions-, Alkyd- und wasserbasierten Acryllacken überstreichbar.
Material-Reinigung:	mit Innotec Multisol
Reinigung der Hände:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
EAN-Code:	5400563007976