

Protection Film

Basis:	Vinylfolie
Klebekraft:	nach 20 Stunden / +90 °C: 500 N/m ² nach 24 Stunden / +90 °C: 530 N/m ² nach 20 Stunden / +180 °C: 600 N/m ²
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +95 °C
UV-Beständigkeit:	gut
Wasserbeständigkeit:	gut
Lösungsmittelbeständigkeit:	mässig
Verarbeitungsbedingungen:	+10 °C bis +50 °C
Untergrund:	auf fast allen glatten Oberflächen
Vorbereitung des Untergrundes:	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen.
Applikation:	Die gewünschte Folie auf Mass schneiden. Trocken kleben: Die Folie anbringen und andrücken oder mit einem Kunststoffspachtel und Tuch nachreiben. Nass kleben: Die zu beklebende Fläche reichlich mit Innotec Application Activator einsprühen. Anschliessend die Folie anbringen und ausrichten. Unter der Folie eingeschlossene Luftblasen und Application Activator mit einem Kunststoffspachtel und einem sauberen, trockenen Multisoft entfernen.
Korrekturzeit:	5 Minuten
Reinigung der Hände:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl und trocken lagern (+5 °C bis +20 °C)
Batchcodetyp:	G
EAN-Code:	5400563026304