

Multiflex Coating Spray

Base:	mélange de caoutchoucs, de résines et de matières de remplissage
Masse volumique/Densité:	$\pm 970 \text{ kg/m}^3$
Consistance:	liquide (prêt à l'usage en bombe aérosol)
Solvants:	mélange de solvants aromatiques et aliphatiques
Point d'inflammation:	$< 0 \text{ }^\circ\text{C}$
Résistance à la température:	$-40 \text{ }^\circ\text{C}$ à $+80 \text{ }^\circ\text{C}$ (de courte durée $+200 \text{ }^\circ\text{C}$)
Résistance aux UV:	bonne. Une légère décoloration est possible
Résistance à l'eau:	bonne
Résistance aux solvants:	bonne, après séchage, résiste aux hydrocarbures
Tests:	Gitterschnitt: GT0a Teste Anti-Gravillon: 5B = 25 chips (25 - 49) Diamètre: 1 - 3 mm
Conditions d'application:	$+15 \text{ }^\circ\text{C}$ à $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
Type de surface:	métal nu et métal apprêté
Préparation de la surface:	la surface doit être propre, sèche, dépoussiérée et dégraissée. Poncer la surface. Nettoyer les surfaces avec Innotec Multisol.
Méthode d'application:	bien agiter la bombe avant emploi (pendant au moins 2 minutes). Respecter une distance de pulvérisation de $\pm 20 \text{ cm}$. Appliquer en couches uniformes jusqu'à l'obtention de la structure souhaitée. Utiliser éventuellement l'embout spécial avec le petit tube. Après utilisation, retourner l'aérosol et vaporiser pour nettoyer la buse.
Sec hors-poussière:	après ± 20 minutes (à $+20 \text{ }^\circ\text{C}$ / couche de $200 \text{ }\mu$ d'épaisseur)
Durcissement à coeur:	après ± 75 minutes (à $+20 \text{ }^\circ\text{C}$ / couche de $200 \text{ }\mu$ d'épaisseur)
Couche minimale conseillée:	$250 \text{ }\mu$ (mouillé)
Peinture:	peut être recouvert, après 10 minutes, d'à peu près tous les systèmes de peinture à base de solvants. Quand on utilise des peintures à base d'eau, Innotec Multiflex Coating Spray doit être durci à coeur et légèrement poncé avec du papier P320 ou avec un tampon abrasif (Scotch-Brite Gris). Etant donné la grande diversité de types de peinture disponibles sur le marché, tester préalablement le type de peinture choisi.
Nettoyage du matériel:	avec Innotec Multisol
Nettoyage des mains:	avec Techno Cleaners, Techno Nettoyant pour les mains et de l'eau
Conservation:	2 ans dans l'emballage d'origine fermé
Type de batchcode:	A
Code EAN:	5400563008195 gris 5400563008294 noir