

Clear Mount Tape

Basis:	Acrylband
Dichte:	1025 kg/m ³
Härte:	72 (Shore A)
Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit):	0.9 N/mm ² (nach ASTM D-3654)
Bruchdehnung:	900 % (nach ASTM D-412)
Scherfestigkeit:	0.41 N/mm ² (nach ASTM D-3654)
Schälfestigkeit:	35 N/cm (90° nach 1 Stunde/bei +23 °C) 58 N/cm (90° nach 1 Stunde/bei +70 °C)
Temperaturbeständigkeit:	-35 °C bis +90 °C
Spitzentemperaturbeständigkeit:	+120 °C
Wasserbeständigkeit:	ausgezeichnet
Lösungsmittelbeständigkeit:	mässig
Verarbeitungsbedingungen:	+15 °C bis +50 °C
Untergrund:	auf fast jedem (transparenten) glatten Untergrund
Vorbereitung des Untergrundes:	für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen.
Applikation:	direkt von der Rolle auf den Untergrund auftragen und fest andrücken. Die Schutzfolie entfernen und beide Teile vorsichtig zusammenfügen. 5 Minuten lang kann neu ausgerichtet werden. Wenn die Teile korrekt sitzen, fest andrücken, damit die druckempfindliche Klebeschicht aktiviert wird. Die maximale Haftung ist nach 24 Stunden erreicht.
Korrekturzeit:	sehr kurz
Reinigung der Hände:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +20 °C
Batchcodetyp:	F
EAN-Code:	5400563026687 • 12 mm 5400563026700 • 19 mm 5400563026724 • 25 mm