

Unifix 300 S

Base:	polyuréthane bi-composant
Masse volumique/Densité:	± 500 kg/m ³
Consistance:	liquide
Viscosité:	40 - 50 (Shore D)
Résistance à la traction:	8 - 10 N/mm ² (selon DIN 53504)
Allongement à la rupture:	3 - 6 % (selon DIN 53504)
Résistance à la température:	-20 °C jusqu'à +90 °C
Résistance aux UV:	moyenne
Résistance à l'eau:	bonne
Rétrécissement:	< 2 % après séchage à coeur
Conditions d'application:	+5 °C jusqu'à +35 °C
Type de surface:	divers substrats comme le béton, la pierre, le bois, les plaques de plâtre, la pierre naturelle, les carreaux, les plastiques, etc.
Préparation de la surface:	déterminer la position et le diamètre du trou à forer. Après le forage, enlever les restes de forage et dépoussiérer le trou. Dans le cas de pierres creuses ou de panneaux creux, il faut toujours utiliser un tamis d'injection. Insérer-le et puis couper l'extrémité en saillie du tamis.
Méthode d'application:	placer l'embout mélangeur sur la cartouche double. Lors de la première utilisation d'une nouvelle cartouche, presser 2 cm de produit hors de la cartouche sans les utiliser (après emploi, ne pas enlever l'embout mélangeur; changer seulement l'embout lors de l'utilisation suivante). Remplir le trou foré complètement d'Innotec Unifix 300 S à partir du fond. Après quelques minutes, le produit se dilatera et dépassera du trou. Après 5 minutes déjà, on peut couper le produit dépassé au moyen d'un couteau ou d'un autre objet coupant. Presque immédiatement après, le vis peut être serré dans la masse. Il est possible, voire recommandé après durcissement complet, de percer un avant-trou dans le produit (diamètre de forage = diamètre de la vis - 1.5 mm).
Durcissement à coeur:	10 à 15 minutes
Peinture:	après durcissement complet, Innotec Unifix 300 peut être recouvert de presque toutes les peintures utilisées dans le secteur de la construction.
Nettoyage des mains:	avec Techno Cleaners, Techno Nettoyant pour les mains et l'eau
Conservation:	1 an dans l'emballage d'origine fermé
Conditions de stockage:	à conserver au frais et au sec
Type de batchcode:	F
Type de batchcode:	une surface légèrement humide aura un effet positif sur le comportement d'expansion de l'Innotec Unifix 300 S.
Code EAN:	5400563028490 anthracite 5400563028445 blanc