

### Multiflex Coating Spray

<b>Basis:</b>	Mischung aus Kautschuk, Harzen und Füllstoffen
<b>Dichte:</b>	$\pm 970 \text{ kg/m}^3$
<b>Konsistenz:</b>	flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
<b>Lösungsmittel:</b>	Mischung aus aromatischen und aliphatischen Lösungsmitteln
<b>Flammpunkt:</b>	$< 0 \text{ }^\circ\text{C}$
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	$-40 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $+80 \text{ }^\circ\text{C}$ (kurzfristig $+200 \text{ }^\circ\text{C}$ )
<b>UV-Beständigkeit:</b>	gut, leichte Verfärbung kann auftreten
<b>Wasserbeständigkeit:</b>	gut
<b>Lösungsmittelbeständigkeit:</b>	gut, nach Aushärtung beständig gegen Kohlenwasserstoffe
<b>Tests:</b>	Gitterschnitt: GT0a Steinschlagtest: 5B = 25 chips (25 - 49) Diamesser: 1 - 3 mm
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	$+15 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
<b>Untergrund:</b>	blankes oder mit Haftprimer vorbehandeltes Blech
<b>Vorbereitung des Untergrundes:</b>	für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen. Untergrund schleifen. Untergründe mit Innotec Multisol reinigen.
<b>Applikation:</b>	Sprühdose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten gut schütteln. Sprühabstand $\pm 20 \text{ cm}$ . In gleichmässigen Schichten anbringen, bis die gewünschte Struktur erreicht ist. Eventuell die Spezialdüse mit dem Röhrchen verwenden. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.
<b>Staubtrocken:</b>	nach $\pm 20$ Minuten (bei $+20 \text{ }^\circ\text{C}$ / $200 \text{ }\mu$ Schichtdicke)
<b>Durchhärtung:</b>	nach $\pm 75$ Minuten (bei $+20 \text{ }^\circ\text{C}$ / $200 \text{ }\mu$ Schichtdicke)
<b>Empfohlene Schichtdicke:</b>	$250 \text{ }\mu$ (nass)
<b>Überlackierbarkeit:</b>	nach 10 Minuten mit nahezu jedem lösemittelhaltigen Lacksystem überlackierbar. Bei Anwendung von Lacken auf Wasserbasis muss Innotec Multiflex Coating Spray völlig durchgehärtet und mit einem Schleifvlies (Scotch-Brite Grau) oder Schleifpapier P320 angeschliffen sein. Angesichts der vielen verschiedenen Farb- und Lacksorten, die es heute gibt, empfiehlt es sich, die betreffende Farb- oder Lacksorte erst zu testen.
<b>Material-Reinigung:</b>	mit Innotec Multisol
<b>Reinigung der Hände:</b>	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
<b>Haltbarkeit:</b>	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
<b>Batchcodetyp:</b>	A
<b>EAN-Code:</b>	5400563008195 grau 5400563008294 schwarz